

性質 Properties	單位 Unit	測試方法 Test Method	ViviOn™ 8210XT
<b>基本性質 General properties</b>			
密度 Density	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792	0.94
吸水率 Water uptake	%	ASTM D570	<0.01
熔融流率 Melt flow rate (2.16 kg, 190 °C)	g/10min	ASTM D1238	1.5
熔融流率 Melt flow rate (2.16 kg, 230 °C)	g/10min	ASTM D1238	35
<b>熱性質 Thermal properties</b>			
衛氏軟化溫度 Vicat softening temperature	°C	ASTM D1525	109
玻璃轉移溫度 Glass transition temperature	°C	USI Method	115
<b>機械性質 Physical properties</b>			
彎曲模數 Flexural modulus	GPa	ASTM D790	2.1

據本公司所知，上述資料應屬正確無誤，惟因使用時之情況非受本公司管制，所以本公司對上述所作之一切建議，恕不負保證之責。The information contained herein is, to our best knowledge, true and accurate. However, since conditions of use are beyond our control, all risks of such use are assumed by users.



台灣聚合化學品股份有限公司 USI Corporation

www.usife.com

+886-2-8751-6888

81449 台灣高雄市仁武區後安里鳳仁路 330 號

No.330, Fengren Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 81449, Taiwan (R.O.C.)